

DERWENT- 1999-341906
ACC-NO:

DERWENT- 199932
WEEK:

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Antimicrobial fiber for gauze, curtains etc - has
predetermined sterilization percentage calculated from
degree of decimation of a specific bacterial added to fibre
after specific number of washings

PATENT-ASSIGNEE: KURARAY CO LTD[KURS]

PRIORITY-DATA: 1997JP-0290713 (October 23, 1997)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
JP 11124729	A May 11, 1999	N/A	006	D01F 006/92

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL-DATE
JP 11124729A	N/A	1997JP-0290713	October 23, 1997

INT-CL (IPC): D01F001/10, D01F006/92

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 11124729A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - The antimicrobial fiber contains 0.5-10 weight percent inorganic fine particles and has sterilization efficiency of 80% or more, when tested for Pneumonitis Bacillus. Before testing for antimicrobial activity by introducing the bacillus, the antimicrobial fiber is washed at 40 deg. C with 80 g neutral detergent by rinsing thrice in washing machine 150 times.

DETAILED DESCRIPTION - The antimicrobial fiber forming polymer contains 0.5-10 weight percent of fine non-metal ions to fix metal

ions having antibacterial effect such as silver (Ag) also contained in the fiber. The sterilization efficiency of fiber for Pneumonitis Bacillus is evaluated by washing the fiber for 5 mins in a washing machine containing 40 l of water at 40 deg. C and 80 g of neutral detergents, rinsed thrice and dried. The process was repeated 150 times. Pneumonitis Bacillus is added to the fiber by shake flask method and the sterilization % is calculated from the formula $[(N0 - N1) \text{ divided by } N0] \text{ multiply } 100$. Where N0=number of Pneumonitis Bacillus added to the fiber and N1=number of bacteria present after testing the sterilization % above 80%. An INDEPENDENT CLAIM is also included for the manufacture of antimicrobial fiber. The antimicrobial fiber is manufactured by spinning the polymer and metal ion fine particles after completion of polymerization. The fiber is melt and cooled to a temperature below the glass transition temperature of the polymer. The fiber is drawn after heat treatment in a tube heating apparatus and rolled at a velocity of 4000 m divided by min in oil.

USE - For products such as clothing, bedding, curtain, carpet, towel, gauze, mask etc (claimed).

ADVANTAGE - The antimicrobial activity is retained even after post-processing such as coloring, cleaning etc. The antimicrobial activity is retained for a long period of time.

CHOSEN- Dwg.0/0
DRAWING:

TITLE- ANTIMICROBIAL GAUZE CURTAIN PREDETERMINED PERCENTAGE
TERMS: CALCULATE DEGREE DECIMATE SPECIFIC BACTERIA ADD FIBRE
AFTER SPECIFIC NUMBER WASHING

DERWENT-CLASS: A84 D22 E32 F01

CPI-CODES: A08-S08; A11-B02B; A11-B15B; A12-C03; A12-D00D; A12-S05L;
A12-S05R; D09-A01C; E31-K05; F01-C06; F01-C08B; F03-C02B;
F04-C; F04-D;

CHEMICAL- Chemical Indexing M3 *01* Fragmentation Code A540 A940
CODES: B115 B701 B713 B720 B815 B831 C108 C802 C803 C804 C805
C807 M411 M782 M903 M904 P220 Q261 Q322 R023 Specfic
Compounds 04551K 04551M 04551T

Chemical Indexing M3 *02* Fragmentation Code A547 A940
A960 A970 C710 C730 M411 M417 M782 M903 M904 P220 Q261
Q322 R023 Specfic Compounds 07373K 07373M 07373T

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1999-101074

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-124729

(43)公開日 平成11年(1999)5月11日

(51)Int.Cl.⁹

D 0 1 F 6/92
1/10

識別記号

3 0 1

F I

D 0 1 F 6/92
1/10

3 0 1 N

審査請求 未請求 請求項の数4 O L (全 6 頁)

(21)出願番号 特願平9-290713

(22)出願日 平成9年(1997)10月23日

(71)出願人 000001085

株式会社クラレ

岡山県倉敷市酒津1621番地

(72)発明者 古泉 忠由

愛媛県西条市朔日市892番地 株式会社ク
ラレ内

(72)発明者 吉岡 謙一

愛媛県西条市朔日市892番地 株式会社ク
ラレ内

(54)【発明の名称】 抗菌性繊維及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 長期間にわたり極めて良好な抗菌性を保持することが出来る抗菌性繊維を提供する。

【解決手段】 銀イオンを保持させた無機微粒子を配合したポリエステルを熔融紡出し、紡出糸条を一旦繊維形成性ポリマーのガラス転移温度以下まで冷却し、次いでチューブ型加熱装置内を走行させて延伸熱処理した後、油剤を付与し4000m/分以上の引取速度で巻取る。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 抗菌作用を有する金属イオンを保持させた無機微粒子を0.5~10重量%含有する繊維形成性重合体が繊維表面の少なくとも一部に存在している合成繊維であって、下記の抗菌試験による150回の洗濯後の肺炎桿菌の減菌率が80%以上であることを特徴とする抗菌性繊維。

・繊維を、温度40℃の水40リットルを入れた洗濯機に投入して、中性洗剤80gを加えて、5分間洗濯した後、すすぎを3回行い、脱水乾燥する処理を1回の洗濯とし、これを150回繰り返した後の繊維について、繊維製品衛生加工協議会で定めたシェークフラスコ法により菌種として肺炎桿菌を使い、下記式により減菌率(%)を求め

$$\text{減菌率(\%)} = \{(N_0 - N_1) / N_0\} \times 100$$

N_0 =原綿に施した肺炎桿菌の数

N_1 =抗菌性試験終了時に原綿中で生存していた肺炎桿菌の数

【請求項2】 繊維形成性重合体がポリエステルである請求項1記載の抗菌性繊維。

【請求項3】 重合完了後の繊維形成性重合体中に、該重合体が紡糸口金から紡出されるまでの任意の段階で金属イオンを保持させた無機微粒子を混合して、溶融紡出し、紡出糸条を一旦繊維形成性ポリマーのガラス転移温度以下まで冷却し、次いでチューブ型加熱装置内を走行させて延伸熱処理した後、油剤を付与し4000m/分以上の引取速度で巻取することを特徴とする請求項1記載の抗菌性繊維の製造方法。

【請求項4】 請求項1の抗菌性繊維から製造された繊維製品。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は抗菌性繊維およびその製造方法に関する。詳細には、本発明は染色、洗浄などの後加工や後処理、洗濯、着用や使用などを経ても抗菌性が失われず、長期間にわたり従来にない程極めて良好な抗菌性を保持することが出来る抗菌性繊維及びその製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】人間の生活環境下には種々の細菌類やカビなどが棲息しており、人体、繊維製品などに付着して繁殖し、皮膚障害や喘息などの様々の疾病を引き起こしたり、繊維製品の変質や劣化、または悪臭の発生をもたらしている。特に合成繊維は天然繊維に比べて吸汗性が低いために、合成繊維製の衣類を身につけた場合には、汗の付着した皮膚や衣類等に微生物が付着し繁殖して腐敗現象を起こし易く、汗くさい臭いを生ずる。そのため悪臭を発生せず、快適で安全な清潔感のある抗菌性のある合成繊維が古くから求められており、そのための研究開発が従来から色々行われている。

【0003】繊維に抗菌性を付与するために有機錫化合物や有機水銀化合物が繊維に対して用いられていた時期があるが、これらの化合物の毒性が問題となり、その大半が現在使用中止となっている。また安全性の高い抗菌・防カビ剤であるシリコン系の第4級アンモニウム塩などを後処理によって繊維に付着させて抗菌・防カビ性のカーペットを製造することが提案されている(特開昭57-51874号公報)。しかし、シリコン系の第4級アンモニウム塩はセルロース系繊維には反応性や親和性を有し洗濯耐久性のある抗菌効果を示すが、合成繊維に対しては反応性または親和性に劣るためその抗菌作用は一時的なものに過ぎず耐久性がない。

【0004】また、抗菌性を有することが古くから知られている銀、銅、亜鉛等の金属イオンを溶出させ得る金属化合物を繊維形成性重合体中に混合して繊維を製造する方法が提案されている(特開昭54-147220号公報)。しかし、この方法による場合はそれらの金属化合物が繊維形成性重合体に及ぼす影響が大きく、添加割合が著しく制限されたり、繊維化工程での工程通過性が低下し、特に紡糸時の単糸切れ、バックフィルターの目詰まりによるバック寿命の低下、延伸時の毛羽の頻発などを生じ易い。しかも、金属化合物を単にそのまま直接重合体中に配合しているこの方法による場合は繊維表面に存在する金属イオン量が時間の経過や使用に伴って減少してゆくにつれて抗菌性能が短時間に著しく低下し、長時間にわたって優れた抗菌作用を維持することが困難であった。

【0005】更に、銀、銅等の金属イオンを保持させたゼオライトを繊維形成性重合体中に練り込んで繊維を形成する方法が提案されているが(特公昭63-54013号公報、特開昭63-175117号公報)、この方法による場合も時間の経過や使用に伴って繊維表面部分に存在する金属イオンの量が低減してゆき、それによって抗菌作用も徐々に低下し、耐久性のある抗菌性繊維が得られない。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、染色加工や水洗などの後加工や後処理、洗濯、長時間使用の着用や使用などを経た後も、高い抗菌性を保ち得る耐久性に極めて優れた抗菌性繊維およびそれから成る繊維製品を提供することである。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課題を解決すべく鋭意検討した結果、金属イオンを保持させた無機微粒子を繊維形成性重合体中に混合させて紡出したあと非接触熱処理延伸法により製糸化することにより、期待する抗菌性能とその耐久性を付与することが出来ることを見出して本発明に到達した。本発明によって延伸糸でありながらルーズな非晶部を有する繊維微細構造が形成され、繊維表面付近に存在する金属イオンのみ

ならず繊維中心部に存在する金属イオンの繊維表面への移動を可能にし、抗菌性能が持続するものであると考えられる。すなわち、本発明は、抗菌作用を有する金属イオンを保持させた無機微粒子を0.5~10重量%含有する繊維形成性重合体が繊維表面の少なくとも一部に存在している合成繊維であって、下記の抗菌試験による150回の洗濯後の肺炎桿菌の減菌率が80%以上であることを特徴とする抗菌性繊維である。

・繊維を、温度40℃の水40リットルを入れた洗濯機に投入して、中性洗剤80gを加えて、5分間洗濯した後、すすぎを3回行い、脱水乾燥する処理を1回の洗濯とし、これを150回繰り返した後の繊維について、繊維製品衛生加工協議会で定めたシェークフラスコ法により菌種として肺炎桿菌を使い、下記式により減菌率(%)を求め

$$\text{減菌率}(\%) = \{(N_0 - N_1) / N_0\} \times 100$$

N_0 =原綿に施した肺炎桿菌の数

N_1 =抗菌性試験終了時に原綿中で生存していた肺炎桿菌の数

また、本発明の抗菌性繊維は、重合完了後の繊維形成性重合体中に、該重合体が紡糸口金から紡出されるまでの任意の段階で金属イオンを保持させた無機微粒子を混合して、熔融紡出し、紡出糸条を一旦繊維形成性ポリマーのガラス転移温度以下まで冷却し、次いでチューブ型加熱装置内を走行させて延伸熱処理した後、油剤を付与し4000m/分以上の引取速度で巻取ることにより得られる。

【0008】更に、本発明は上記の抗菌性有機重合体繊維から製造された繊維製品を包含し、そのような繊維製品としては、糸、布帛、更には衣類、寝具、カーテン、カーペット、バスマット、タオル、包帯やガーゼ、マスクなどの医療品などの最終製品を含む。

【0009】本発明の抗菌性繊維を構成する繊維形成性重合体としては、例えば、繊維形成性のポリエステル、ポリアミド、ポリオレフィン、塩化ビニル、塩化ビニリデン等の熱溶解性重合体などを挙げることができ、それらのうちでも熔融紡糸が可能なポリエステル、ポリアミド等の熱可塑性重合体が抗菌性金属イオン保持無機微粒子を含有する繊維を熔融紡糸により簡単に製造することができ望ましい。

【0010】また、本発明において、抗菌性を有する金属イオンとは、銀、銅、亜鉛、鉛、クロム、鉄、ニッケル、水銀などの金属イオンをいい、無機微粒子にはこれらの金属イオンの1種類のみを保持させても、または2種以上を保持させても良い。特に本発明においては、銀イオンを使用すると抗菌性が長時間持続し望ましい。

【0011】金属イオンを保持させる無機微粒子の種類は特に制限されず、有機重合体繊維の劣化作用等を示さないものはいずれも使用でき、イオン交換能や金属イオン吸着能を有していて抗菌性金属イオンの保持能の高い

ものが好ましい。そのような無機微粒子の例としては、ゼオライト、リン酸ジルコニウム、リン酸カルシウムなどを挙げることができる。特にゼオライトを使用する場合には、ゼオライトを充分に加熱乾燥して水分率を低く抑えておくことが必要であり、ゼオライトの水分率が高いと、ポリエステルなどの繊維形成性有機重合体の曳糸性が悪くなり、仮に紡糸ができて得られる繊維の強度低下が著しくなるので注意を要する。この時のゼオライトの加熱乾燥処理は500℃以上の温度で行うことが好ましい。

【0012】そして無機微粒子としては、平均粒径が0.1~5μmのものが好ましく、0.3~2μmがより好ましい。無機微粒子が0.1μmよりも小さいと、重合体中に分散させる際に微粒子の凝集が生じ易くなり、しかも紡糸時にフィルターの目詰まりを生じたり、延伸により毛羽を生じ易くなる。一方、無機微粒子が5μmより大きいと、やはり紡糸時にフィルターの目詰まりや断糸等を生じて紡糸時の工程性が不良になり易い。

【0013】抗菌性を有する金属イオンを保持させた無機微粒子(以後「抗菌性無機微粒子」と言う)としては、抗菌性金属イオンをより高濃度で保持しているものが良く、例えば無機微粒子がイオン交換能を有するゼオライト等からなる場合は、そのイオン交換容量の90%以上が抗菌性金属イオンでイオン交換されているものが、また金属イオンが無機微粒子の物理的な吸着能により保持されている場合には飽和時の90%以上になるように金属イオンを吸着しているのが良い。

【0014】抗菌性無機微粒子は、通常、上記の様な抗菌性金属イオンを含む水溶液などの溶液で無機微粒子を含浸処理した後乾燥することにより得られるが、本発明においては抗菌性無機微粒子の製造方法は特に限定されず、抗菌性金属イオンを高濃度で保持している無機微粒子はいずれも使用できる。

【0015】抗菌性無機微粒子の添加量は、繊維形成性重合体の重量に基づいて0.5~10重量%にするのが好ましく、1~5重量%がより好ましい。無機微粒子における抗菌性金属イオンによるイオン交換容量または吸着量にもよるが、イオン交換容量または金属イオン吸着能の90%以上が抗菌性の金属イオンでイオン交換または吸着されている無機微粒子を使用する場合であっても、抗菌性無機微粒子の添加量が0.01重量%より少ないと繊維に十分な抗菌性を付与しにくく、特に耐久性のある抗菌性が得られにくくなる。一方、10重量%を超えると抗菌性能は充分であるが、紡糸時に重合体流中に無機微粒子の占める割合が大きくなりすぎて、重合体流の粘度低下、紡糸バックの目詰まりなどにより繊維化工程性が低下しやすくなり、しかも高価な抗菌性無機微粒子を多量に使用することになり経済的でない。

【0016】抗菌性無機微粒子の添加方法としては、重合反応時におけるそれらの成分の影響を考えると、重合

が完了した後の繊維形成性重合体に加えるのが良い。そのため、本発明では、抗菌性無機微粒子を、繊維形成性重合体の重合直後、重合済みの繊維形成性重合体からベレットやチップを製造するための熔融混練時、重合体粒末、ベレット、チップなどを用いて紡糸を行う際に重合体が紡糸口金から紡出されるまでの任意の段階などで添加する方法など適宜採用できる。更に製糸化する繊維形成性重合体に抗菌性無機微粒子を添加する方法として、繊維形成性重合体と同種の低分量重合体に先に抗菌性無機微粒子を混合しておき、その後繊維形成性重合体に添加しマスターチップ化あるいは、そのまま直接紡糸する方法をとることができる。その場合には低分量重合体が分散媒となり抗菌無機微粒子の繊維内への分散性を一層向上させることができる。ただしその場合には低分量重合体の使用量に注意する必要がある。特に繊維形成性重合体に対して低分量重合体の量が多すぎると繊維化時粘度低下をまねき望ましい。

【0017】また本発明では上記の抗菌性無機微粒子の他に、必要に応じて有機重合体繊維に通常使用されている紫外線吸収剤、酸化防止剤、滑剤、難燃剤、可塑剤、染料料などの他の添加剤を使用しても良い。

【0018】次に本発明の製造方法について説明する。重合完了後の繊維形成性重合体中に、該重合体が紡糸口金から紡出されるまでの任意の段階で金属イオンを保持させた無機微粒子を混合して、熔融紡出する。この場合の熔融紡出温度、熔融紡出速度などはとくに限定されず、繊維形成性重合体を用いて繊維を製造するのに通常使用されている条件下で行うことができる。

【0019】例えば熔融紡出温度は、繊維形成性重合体の融点より20～40℃高い温度に設定し、熔融紡出速度(吐出量)は約20～50g/単孔1mm²・分程度であるのが良い。

【0020】また紡糸口金における紡糸孔の大きさや数、紡糸孔の形状なども特に限定されず、目的とする抗菌性繊維の単繊維、総合デニール数、断面形状などに応じて調節することができる。そして熔融紡出した糸条は、一旦そのガラス転移点温度以下の温度に冷却する。その場合の冷却方法や冷却装置としては紡出した糸条をそのガラス転移点温度以下の温度に冷却できる方法や装置であればいずれでも良く、特に制限されないが紡糸口金の下に冷却風吹き付け筒などの冷却風吹き付け装置を設けておいて、紡出されてきた繊維に冷却風を吹き付けてガラス転移点温度以下に冷却するのが好ましい。その際に冷却風の温度や湿度、冷却風の吹き付け速度、紡出糸条に対する冷却風の吹き付け角度などの冷却条件も特に制限されず、口金から紡出されて来た糸条の糸揺れなどを生じないようにしながら速やかに且つ均一に冷却できる条件であればいずれでも良い。そのうちでも、冷却風の温度を約20～30℃、湿度を20～60%、吹き付け速度を0.4～1.0m/secとして、紡出糸条に

対する冷却風の吹き付け方向を紡出方向に対すして垂直にして冷却するのが高品質繊維を円滑に得る点から好ましい。また冷却風吹き付け筒を用いて前記の条件で冷却を行う場合には、繊維化する繊維形成性重合体の種類に応じて紡糸口金の直下にやや間隔をあけてまたは間隔をあけないで、長さが約50～200cm程度の冷却風吹き付け筒を配置するのが好ましい。

【0021】次にガラス転移点温度以下まで冷却した繊維糸条を引きつづいてそのまま直接加熱帯域に導入して延伸する。加熱帯域の温度は繊維化する繊維形成性重合体の種類に応じて異なり得るが、一般にはガラス転移点温度以上が良い。例えばポリエステルの場合には、ガラス転移点温度より40℃以上高い温度としておくと、得られたポリエステル繊維の物性を実用上満足のゆくものとするので好ましく、100℃以上とするのが良い。加熱帯域の上限温度は、加熱帯域内での繊維間の融着や糸切れ、単糸切れなどが生じないような温度であれば良い。加熱帯域の種類や構造は、加熱帯域を走行する繊維を加熱帯域内の加熱手段などに接触せず加熱することができ、しかも加熱帯域内を走行する糸条とそれを包囲する空気との間に抵抗を生じさせて糸条張力を増大させて、繊維に延伸を生じさせることのできる構造であればいずれでも良い。加熱帯域の紡糸口金からの設置位置、加熱帯域の長さなどは、繊維化する繊維形成性重合体の種類や紡出量、冷却温度、紡糸速度、加熱帯の温度等により適宜調節できるが、紡糸口金直下から加熱帯域の入口までの距離を0.5～3m程度とし、加熱帯域の長さを1.0～2.0m程度としておくと、加熱帯域内で繊維を加熱して均一に円滑に延伸することができるので望ましい。

【0022】そして、加熱帯域で延伸された繊維に対して、必要に応じて油剤を付与してから、高速で引きとる。本発明では、上記した一連の工程からなる延伸した繊維の製造工程を、繊維の引取速度を4000m/分以上にして行うことも必要である。引取速度が4000m/分未満であると加熱帯域において繊維の延伸が充分に行われなくなり、得られる繊維の機械的物性が低下し、しかも上記した一連の工程からなる本発明の方法が円滑に行われず、特に加熱帯域における糸条の張力変動、過加熱などが生じて均一な延伸が行われにくくなる。尚本発明の繊維化方法により従来の方法に比べ延伸糸でありながら非晶部のルーズな繊維微細構造を有し、結果として繊維内部での金属イオンの移動を促進させ本発明の効果を発現する。

【0023】また本発明では、繊維の断面形状なども特に制限されない。通常の丸断面だけでなく、例えば楕円形、三角形、方形、多角形、中空形、多葉形、アレイ形、V字形、T字形などの異形断面であっても良い。更に同種繊維形成性重合体あるいは異種繊維形成性重合体とのコンジュゲート繊維であってもよく、その断面は芯

鞘、サイドバイサイド等特に制限されない。ただしコンジュゲート繊維の場合、抗菌性無機微粒子を含有した繊維形成性重合体が繊維表面に少なくとも数%以上露出している必要がある。抗菌性無機微粒子を含んだ繊維形成性重合体が繊維表面に全く露出せず抗菌性無機微粒子を含んでいない繊維形成性重合体に完全に包みこまれた断面を有する繊維の場合は、著しく抗菌性能が低下するため実用面で抗菌性能の物足りないものとなる。

【0024】また本発明の抗菌性繊維は種々の菌類に対して有効であり、例えば黒カビ、青カビ、枯草菌、緑膿菌、大腸菌、腸炎ビブリオ菌、サルモネラ菌、白癬菌、肺炎桿菌、MRSAなどに対して有効に使用することができる。

【0025】そして本発明の繊維は、上着、肌着、ネマキ、腹巻、作業服、エプロンなどの衣類、靴中敷、靴下、カーペット、モップ用糸、ダスクマット、フトン、フトンカバー、マクラカバー、ベッド、ベッドカバー、毛布、シーツ、バスマット、タオル、キャビネットタオル、テーブルクロス、カーテン、シャワーカーテン、ネット、ドアノブカバー、壁紙、白衣、手術用縫糸、手術衣、病衣、包帯、貼付剤基布、帽子、ガーゼ、マスク、床擦れ防止マット、おむつカバー、紙おむつ、カルテ用紙、スリッパ、ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、歯ブラシ、手袋、各種ワイパー、エアコンや空気清浄器および浄水器等のフィルター、食品用容器などの種々の製品に使用することができ、耐久性のある良好な抗菌性をそれらの製品に付与することができる。

【0026】

*【実施例】以下、実施例により本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例により何等限定されるものではない。尚実施例中の測定値は以下の方法により測定されたものである。

【0027】〈抗菌性試験〉実施例あるいは比較例で得られた繊維を用い下記に示すHL(洗濯)処理方法で所定回数洗濯した後、繊維製品衛生加工協議会で定めたシュークフラスコ法に準拠して、試験菌として肺炎桿菌を用いて、その滅菌率を下記式(1)により求めた。

$$\text{滅菌率}(\%) = \{(N_0 - N_1) / N_0\} \times 100 \quad (1)$$

N_0 : 繊維に施した肺炎桿菌の数

N_1 : 抗菌性試験終了時に繊維中で生存していた肺炎桿菌の数

HL(洗濯)処理: 繊維を温度40℃の水40リットルを入れた洗濯機に投入して、中性洗剤80gを加えて、5分間洗濯した後、すすぎを3回行い、脱水乾燥する処理を1回の洗濯とする。

【0028】実施例1

抗菌性無機微粒子として銀イオンを保持させたリン酸ジルコニウム(平均粒径0.2 μ m、イオン交換率90%)を2重量%添加した極限粘度 $[\eta] = 0.68$ のポリエチレンテレフタレート繊維化にあたり、紡糸温度285℃、チューブヒーター温度200℃、引取速度4500m/分とし、工程性良く75d/36fの延伸糸を得た(表1、表2)。その結果、表2に示した通り良好な抗菌性とその耐久性が確認された。

【0029】

* 【表1】

	銘柄 (d/f)	抗菌性無機微粒子					繊維 形態	複合比	繊維形成性 重合体
		基 材	粒 径 (μ m)	金 属 イオン	イオン 交換率 (%)	添 加 量 (wt%)			
実施例1	76/36	リン酸ジルコニウム	0.2	Ag	90	2	単独	—	PET
実施例2	"	"	"	"	90	5	"	—	"
実施例3	50/36	"	"	Ag+Cu	95	3	"	—	"
実施例4	"	"	"	Ag+Zn	95	5	"	—	"
実施例5	"	"	"	Ag	90	2	"	—	ナイロン
実施例6	76/36	ゼオライト	1.0	"	"	2	"	—	PET
実施例7	"	リン酸ジルコニウム	0.2	"	"	2 (鞘成分中)	芯/鞘	1/1	芯 PET 鞘 ナイロン
実施例8	"	ゼオライト	1.0	"	"	3 (PET中)	芯/バ イ/バ	1/1	PET/ ナイロン
比較例1	"	リン酸ジルコニウム	0.2	"	"	0.1	単独	—	PET
比較例2	"	"	"	"	"	15	"	—	"
比較例3	"	"	"	"	"	2	"	—	"
比較例4	"	"	"	"	"	3 (芯成分中)	芯/鞘	1/1	芯 PET 鞘 ナイロン
比較例5	"	"	"	"	"	2	"	—	PET

【表2】

	紡糸条件			工 程 性	滅菌率			備 考
	紡糸温度 (℃)	チューブヒータ 温度(℃)	引取速度 (m/分)		洗濯 10回後	洗濯 60回後	洗濯 160回後	
実施例1	285	200	4500	○	99	95	88	
実施例2	"	"	5000	○	99	98	92	
実施例3	280	180	"	○	99	90	80	
実施例4	"	200	"	○	99	92	80	
実施例5	260	180	4800	○	99	99	95	
実施例6	285	200	4000	○	99	90	85	
実施例7	280	"	"	○	99	95	90	
実施例8	"	180	4500	○	99	95	90	
比較例1	285	200	"	○	85	40	—	
比較例2	"	"	"	×	—	—	—	
比較例3	"	"	3400	△	—	—	—	物性不良
比較例4	"	"	4000	○	10	5	—	
比較例5	"	2ステップ法		○	99	80	50	

【0030】実施例2～4

抗菌成分の種類及び繊維中への抗菌性無機微粒子の添加量を変化させたこと以外は実施例1と同要領で製糸化し、いずれも工程性よく75d/36f及び50d/36fの延伸糸を得た(表1、表2)。そのときの抗菌性評価結果を表2に示した。

【0031】実施例5

繊維形成性重合体としてナイロンを使用したこと以外は、実施例1と同要領で製糸化し、工程性良く50d/36fの延伸糸を得た(表1、表2)。そのときの抗菌性評価結果を表2に示した。

【0032】実施例6

抗菌性無機微粒子の基材としてゼオライトを用いたこと以外は、実施例1と同要領で製糸化し工程性よく75d/36fの延伸糸を得た(表1、表2)。そのときの抗菌性評価結果を表2に示した。

【0033】実施例7

芯に $[\eta]=0.68$ のポリエチレンテレフタレート、鞘に銀イオンを保持させたリン酸ジルコニウムを2重量%添加した分子量13000のナイロン6を用いた芯鞘型複合繊維とすること以外は実施例1と同要領で製糸化し、工程性良く75d/36fの延伸糸を得た(表1、表2)。そのときの抗菌性評価結果を表2に示した。

【0034】実施例8

銀イオンを保持させたゼオライトを3重量%添加した $[\eta]=0.68$ のポリエチレンテレフタレートと分子量13000のナイロン6とサイドバイサイド型に配すること以外は実施例1と同要領で製糸化し、工程性良く75d/36fの延伸糸を得た(表1、表2)。そのときの抗菌性評価結果を表2に示した。

【0035】比較例1

抗菌性無機微粒子として銀イオンを保持させたリン酸ジルコニウムをポリエチレンテレフタレート中に0.1重量%添加したこと以外は実施例1と同要領で製糸化した(表1、表2)。工程性は良好だったが抗菌性能は実施例1に比べて悪かった。

*【0036】比較例2

抗菌性無機微粒子として銀イオンを保持させたリン酸ジルコニウムをポリエチレンテレフタレート中に15重量%添加したこと以外は実施例1と同要領で製糸化を試みたが、ポリエチレンテレフタレートの粘度低下が大きく曳糸性が乏しいため満足な工程性が得られなかった(表1、表2)。

【0037】比較例3

紡糸速度を3400m/分としたこと以外は実施例1と同要領で製糸化を試みたが延伸斑を生じ、断糸が多く、物性も伸度が大きく実用性に乏しいものとなった(表1、表2)。

【0038】比較例4

芯に銀イオンを保持させたリン酸ジルコニウムを3重量%添加した $[\eta]=0.68$ のポリエチレンテレフタレート、鞘に分子量13000のナイロン6を用いた芯鞘複合繊維とすること以外は実施例7と同要領で製糸化した(表1、表2)。工程性は良好であったが抗菌性能は実施例1に比べて著しく劣るものとなった。

【0039】比較例5

抗菌性無機微粒子と繊維形成性重合体は、実施例1と全く同様とし製糸化方法は1000m/分で一旦巻取り、その後別工程にて延伸処理を施す従来法(2ステップ法)にて75d/36fの延伸糸を得た(表1、表2)。工程性は良好であり、抗菌評価も初期性能は優れていたが、耐久性の面で本発明より劣るものであった。

【0040】以上、本発明においては工程性・抗菌性能及びその耐久性は極めて良好であった。しかしながら比較例で示した通り、抗菌成分が少なすぎでは効果が不十分であり、抗菌成分を増加すると工程性を悪化させる。また抗菌成分が繊維表面に出ていないとその効果は乏しい。更に従来の製糸法においても抗菌性能の耐久性はある程度認められるが本発明の製糸法により得られる抗菌性繊維の方が耐久性が一段と向上することが分かった。

*